

Rabolin 190

Estrichgrundierung für Anhydrit-Estriche

- Rabolin 190:** Grün eingefärbte, gut zu verarbeitende und ergiebige Spezialgrundierung für Anhydrit-Estriche, unter mineralischen Verlege- und Dünnbettmörteln.
- Verwendung:** **Rabolin 190** verhindert unerwünschte Reaktionen zwischen anhydritgebundenen Estrichen und zementgebundenen Fliesenklebern bzw. Verlegemörteln (verhindert Ettringitbildung). Die Grundierung reguliert außerdem das Saugverhalten des Untergrunds.
- Verarbeitung:** Der Estrich muss fett- und staubfrei, sauber und trocken sein (je nach Belegung 1 % oder 0,5 % Restfeuchte). Labile Sinterschichten und harte Schalen müssen entfernt werden, um eine gute Verbindung des Untergrunds mit der Grundierung zu gewährleisten (Schleifstaub durch Kehren und Saugen vollständig entfernen). Die durch Streichen oder Rollen flächendeckend aufgebraachte Estrichgrundierung zieht teilweise in den Untergrund ein. Sie wird unverdünnt aufgetragen und kann nach vollständiger Abbindung (mindestens 1 Tag) mit Klebern beschichtet werden.
Trocknungszeit: ca. 24 Stunden
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:** Kunststoffgebinde mit 15 Liter und 5 Liter Inhalt
Hinweis: trocken und frostfrei lagern, angebrochene Gebinde gut verschließen
- Technische Daten:** Ergiebigkeit: unverdünnt verwenden, ca. 200 - 300 ml / m²
VOC-Gehalt: < 50 g/l (gem. LEED Anforderung)

Rohstoffe, Herstellung und Fertigprodukt unterliegen fortlaufend strengen Kontrollen

RABOLIN PUTZE & Farben GmbH, Am Dillhof 11, 63863 Eschau-Hobbach
Tel.: 09374 / 71 49 Fax.: 09374 / 29 41

Technisches Merkblatt 190
Stand: Februar 2011

Auslieferungslager:

Wolfgang Endress Kalk- und Schotterwerk, Bayreuther Str. 46, 91322 Gräfenberg, Tel.: 09192 / 99 55-0; Fax.: 09192 / 9955-55
gräfix® Werk Satteldorf, Dieselstr. 11, 74589 Satteldorf, Tel.: 07951 / 42 0 67; Fax.: 07951 / 42 0 69